BATTERY INSPECTION METHOD

Patent number:

JP2002110217

Publication date:

2002-04-12

Inventor:

NAKAI TAKASHI

Applicant:

JAPAN STORAGE BATTERY CO LTD

Classification:

- international:

H01M10/04; G01R31/36; H01M10/12;

H01M10/48

- european:


Application number: JP20000294853 20000927

Priority number(s):

Abstract of JP2002110217

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a battery inspection method capable of securely judging a battery condition by distinguishing it from a failure due to a coming off separator 2 and a bent pole plate 3 even if a voltage between the pole plates 3 and 3 is reduced due to moistened separator 2.

SOLUTION: A high voltage of 1500 V is applied between the pole plates 3 and 3 of a sealed lead-acid battery, a maximum value and a minimum value of the voltage between the pole plates 3 and 3 measured for 0.7 seconds are detected after 0.3 seconds from the start of application of the high voltage, and a battery is judged to be defective if a difference between the maximum value and the minimum value exceeds a threshold value voltage of 110 V.



Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

PARTIAL TRANSLATION OF JP 2002-110217 A

Publication Date: April 12, 2002

Title of the Invention: METHOD FOR INSPECTING BATTERY

Patent Application Number: 2000-294853

Filing Date: September 27, 2000

Inventors: Takashi NAKAI

Applicant: JAPAN STORAGE BATTERY CO LTD

Claims

[Claim 1] A method for inspecting a battery, comprising:

applying a voltage between plates of the battery to which an electrolyte solution is not injected;

detecting a variation of the voltage between the plates for a certain period of time after a predetermined period of time is elapsed from a start of the voltage application; and

determining the battery to be defective if a degree of the variation of the voltage between the plates is larger than a threshold value.

[Claim 2] The method for inspecting a battery according to claim 1, wherein the degree of the variation of the voltage is a difference between a maximum value and a minimum value of the voltage obtained by measuring the voltage between the plates for the certain period of time.

[Claim 3] The method for inspecting a battery according to claim 1 or 2, wherein the threshold value can be changed by setting, or is automatically changed according to the voltage between the plates.

[Claim 4] The method for inspecting a battery according to claim 1, 2, or 3, wherein if the voltage between the plates after the predetermined period of elapsed time from the start of the voltage application is equal to or lower than a predetermined voltage, the battery is determined to be defective regardless of the degree of the variation of the voltage between the plates.

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-110217 (P2002-110217A)

(43)公開日 平成14年4月12日(2002.4.12)

(51) Int.Cl.7	識別記号	F I		ī	-7]-ド(参考)
H01M	10/04	H01M	10/04	Z	2G016
G01R	31/36	G01R	31/36	A	5H028
H01M	10/12	H 0 1 M	10/12	M	5H030
	10/48		10/48	· P	

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 6 頁)


		田玉明八 不明八 明八天V女子 OL (主 0 頁)		
(21)出願番号	特願2000-294853(P2000-294853)	(71)出願人 000004282		
		日本電池株式会社		
(22)出顧日	平成12年9月27日(2000.9.27)	京都府京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬場		
		1番地		
		(72)発明者 中井 崇		
		京都府京都市南区吉祥院西ノ庄猪之馬場町		
		1番地 日本電池株式会社内		
		(74) 代理人 100090608		
		弁理士 河▲崎▼ 眞樹		
		Fターム(参考) 20016 CB05 CC01 CC04 CC16 CC24		
		CC27		
		5H028 AA05 BB12 HH10		
		5H030 AA08 FF41		

(54) 【発明の名称】 電池の検査方法

(57)【要約】

【課題】 セパレータ2が湿気を帯びることにより極板3、3間の電圧が低下した場合にも、このセパレータ2の抜け落ちや極板3の曲がり等による不良と区別して確実な判定を行うことができる電池の検査方法を提供する。

【解決手段】 密閉型の鉛蓄電池の極板3,3間に1500Vの高電圧を印加し、この高電圧の印加開始から0.3秒が経過した後に、0.7秒間にわたって計測した極板3,3間の電圧の最大値と最小値を検出し、これらの最大値と最小値の差がしきい値電圧の110Vを超えた場合に不良品であると判定する。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 未注液の電池の極板間に電圧を印加し、 この電圧の印加を開始してから所定時間経過後に、一定 時間にわたって極板間の電圧の変動を検出し、

この極板間の電圧の変動の大きさがしきい値を超えた場合に、電池の不良であると判定することを特徴とする電池の検査方法。

【請求項2】 前記電圧の変動の大きさが、一定時間にわたって極板間の電圧を計測することにより得たこの電圧の最大値と最小値との差であることを特徴とする請求 10項1に記載の電池の検査方法。

【請求項3】 前記しきい値が、設定により変更可能であり、又は、極板間の電圧に応じて自動的に変更されるものであることを特徴とする請求項1又は2に記載の電池の検査方法。

【請求項4】 前記電圧の印加を開始してから所定時間 経過後の極板間の電圧が所定電圧以下である場合には、 この極板間の電圧の変動の大きさにかかわらず、電池の 不良であると判定することを特徴とする請求項1,2又 は3に記載の電池の検査方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、鉛蓄電池等における極板間のセパレータの抜け落ちや極板の曲がり等による不良を判定するための電池の検査方法に関する。

[0002]

【従来の技術】鉛蓄電池は、正負極の極板をセパレータを介して多数枚積層し電槽内に収納した後に電解液を注液して密閉することにより組み立てられる。ただし、この組み立て工程では、電極間に挟み込むセパレータが抜 30 け落ちたり、薄い鉛合金からなる格子体である極板の一部が折れ曲がることにより、極板間が短絡するおそれが生じる。

【0003】そこで、従来から、鉛蓄電池の組み立て工 程では、極板とセパレータを電槽内に収納した後、電解 液の注液前に、これらセパレータの抜け落ちや極板の曲 がりによる不良を検査するために、電池の短絡判定試験 を行っていた。この短絡判定試験は、図3に示すよう に、電槽1内のセパレータ2を介して隣接する各極板 3, 3間に、高電圧印加回路4からの高電圧を印加し、 所定時間経過後に電圧計測回路5で電圧を計測すること により行われる。例えば高電圧印加回路4が1500V の高電圧を印加したとすると、この極板3、3間にセパ レータ2の抜け落ちや極板3の曲がり等がない良品の場 合には、図4に示すように、極板3、3間の電圧が過渡 的に低下し、0.2秒程度経過後に1200 V程度の電 圧で安定する。しかし、極板3、3間にセパレータ2の 抜け落ちや極板3の曲がり等が生じた不良品であった場 合には、図5に示すように、この極板3、3間の短絡に よって電圧が過渡的に急速に低下し、0.2秒程度経過 50

後にも、例えば300V前後の低電圧となる。従って、 高電圧の印加開始から1秒経過後に、電圧計測回路5が 計測した極板3,3間の電圧は、良品であれば1200 V程度の電圧値となるが、不良品であった場合には30 0V前後の低電圧となるので、このときの電圧の相違を 比較回路6でしきい値電圧と比較することにより、この 鉛蓄電池の良品と不良品とを判定していた。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】ところが、密閉型の鉛 蓄電池では、開放型のものよりも繊維の細いガラス繊維 のセパレータ2を用いるので、このセパレータ2の吸湿 性が高くなり、これによって組み立て工程の途中で湿気 を帯びると電気抵抗が低下するようになる。そして、こ のようにセパレータ2の電気抵抗が低下すると、極板 3、3間にセパレータ2の抜け落ちや極板3の曲がり等 がない良品の場合であっても、図6に示すように、高電 圧印加回路4が1500Vの高電圧を印加した直後に極 板3,3間の電圧が過渡的に急速に低下し、0.2秒程 度経過後に例えば300V程度の低電圧で安定すること になる。このため、従来は、セパレータ2が湿気を帯び ている場合に、1500Vの高電圧を印加してから1秒 程度経過後に電圧計測回路5が電圧を計測すると、30 O V程度の低い電圧値を得ることになるので、比較回路 6で不良品であるとして誤判定される場合があるという 問題が発生していた。

【0005】なお、従来は、極板3、3間にセパレータ 2の抜け落ちや極板3の曲がり等が生じた不良品であった場合に、高電圧の印加開始から0、2秒程度経過後の 電圧が図5に示すように極めて不安定に変動することは 知られていなかった。

【0006】本発明は、かかる事情に対処するためになされたものであり、密閉型の鉛蓄電池等のように湿気を帯び易いセパレータを用いた場合にも、極板間の短絡判定試験で誤検出をするようなおそれが生じない電池の検査方法を提供することを目的としている。

[0007]

【課題を解決するための手段】請求項1の電池の検査方法は、未注液の電池の極板間に電圧を印加し、この電圧の印加を開始してから所定時間経過後に、一定時間にわたって極板間の電圧の変動を検出し、この極板間の電圧の変動の大きさがしきい値を超えた場合に、電池の不良であると判定することを特徴とする。

【0008】請求項1の発明によれば、電圧の印加後の極板間の電圧の過渡的な変化が収まってから、一定時間にわたってこの極板間の電圧の変動を検出し、この変動が大きい場合に電池が不良であると判定する。ここで、極板間の電圧は、セパレータの抜け落ちや極板の曲がり等のない良品の場合には、このセパレータが配気を帯びているときには低電圧で安定し、セパレータが

20

抜け落ちや極板の曲がり等が生じた不良品の場合には、このセパレータが湿気を帯びているかどうかにはかかわりなく、極板間の短絡により電圧は低電圧で不安定となり、この電圧の変動が大きくなる。そこで、極板間の電圧の絶対的な値ではなく、電圧の変動の大きさによって判定を行うことにより、セパレータが湿気を帯びている場合にも、電池不良であると誤判定するのを防止することができる。

【0009】請求項2の電池の検査方法は、前記電圧の変動の大きさが、一定時間にわたって極板間の電圧を計 10 測することにより得たこの電圧の最大値と最小値との差であることを特徴とする。

【0010】請求項2の発明によれば、極板間の電圧の変動の大きさを、一定時間内におけるこの電圧の最大値と最小値との差で表すので、簡単に変動の大きさを検出することができるようになる。

【0011】請求項3の電池の検査方法は、前記しきい値が、設定により変更可能であり、又は、極板間の電圧に応じて自動的に変更されるものであることを特徴とする。

【0012】所定時間経過後の極板間の電圧の値は、セパレータが湿気を帯びる程度によって異なり、この電圧の絶対的な値が低くなると、不良品である場合の電圧の変動の大きさもある程度小さくなる。また、不良による短絡の程度によっては、所定時間経過後の極板間の電圧の値が大きく低下する場合があり、この場合には、電圧の絶対的な値が低くなるために、電圧の変動も非常に小さくなる。このため、しきい値が常に一定である場合には、この電圧の変動が小さいことから、不良品を良品であると誤判定するおそれがある。しかし、請求項3の発明によれば、このしきい値をオペレータが設定によって変更したり、極板間の電圧に応じて自動的に変更することができるので、このような誤判定を防止することができるので、このような誤判定を防止することができる

【0013】請求項4の電池の検査方法は、前記電圧の 印加を開始してから所定時間経過後の極板間の電圧が所 定電圧以下である場合には、この極板間の電圧の変動の 大きさにかかわらず、電池の不良であると判定すること を特徴とする。

【0014】不良により極板間が完全に短絡していると、所定時間経過後の極板間の電圧の値がほとんど0Vにまで低下し、電圧の変動もほとんどなくなるので、不良品を良品であると誤判定するおそれがある。しかし、請求項4の発明によれば、極板間の電圧が所定電圧以下の場合には、電圧の変動にかかわりなく一律に不良であると判定することができる。

【0015】なお、ここで所定電圧と比較される極板間の電圧は、所定時間経過後に一定時間にわたって計測した電圧に応じた値であれば、最高電圧や最低電圧、平均電圧等のいずれの値であってもよい。

[0016]

【発明の実施の形態】以下、本発明の実施形態について 図面を参照して説明する。

【0017】図1~図2は本発明の一実施形態を示すものであって、図1は密閉型の鉛蓄電池の短絡判定試験を行う検査回路のブロック図、図2はマイクロコンピュータの動作を説明するためのフローチャートである。なお、図3~図6に示した従来例と同様の機能を有する構成部材には同じ番号を付記する。

【0018】本実施形態は、密閉型の鉛蓄電池の短絡判定試験を行う電池の検査方法について説明する。密閉型の鉛蓄電池は、図1に示すように、多数の極板3をセパレータ2を介して積層し電槽1内に収納すると、この後の電解液の注液工程の前に、短絡判定試験を行う。短絡判定試験は、セパレータ2を介して隣接する2枚の極板3、3に、高電圧印加回路4が高電圧を印可するための端子をそれぞれ接続して行われる。なお、この短絡判定試験は、図1のように、セパレータ2を介して隣接する極板3、3間のセルごとに順に検査を行うようにしてもよいが、複数のセルを同時に検査することもできる。

【0019】高電圧印加回路4は、セパレータ2を介して隣接する極板3、3間に1500Vの高電圧を印可する回路であり、電圧計測回路5は、この高電圧を印加された極板3、3間の電圧を計測する回路である。この電圧計測回路5で計測された電圧値は、入力ポートのDA変換器を介して所定のサンプリング周期ごとにディジタルデータとしてマイクロコンピュータ7に入力されるようになっている。

【0020】マイクロコンピュータ7は、高電圧印加回路4を制御して、1秒を少し超える程度の時間だけ極板3、3間に高電圧を印加させる。また、この高電圧の印加開始から0.3秒が経過すると、最大値検出手段7aと最小値検出手段7bにより、その後の0.7秒間にわたって電圧計測回路5が計測した極板3、3間の電圧の最大値と最小値とを検出する。そして、電圧変動検出手段7cにより、これらの電圧の最大値と最小値との差、即ち電圧変動の大きさを算出し、良否判定手段7dによって、この電圧変動の大きさがしきい値電圧の110V以上であると判断された場合には、検査結果が下良であるとの検査結果を出力し、電圧変動の大きさが110V未満であると判断された場合には、検査結果が良品であるとの検査結果を出力する。

【0021】上記マイクロコンピュータ7の具体的な動作を図2のフローチャートに基づいて説明する。

【0022】まず、最初のステップ(以下「S」という)1で、高電圧印加回路4による1500Vの電圧の印加を開始させる。次に、0.3秒の経過を待って(S2)、電圧計測回路5が計測した最初の電圧値v。を読み込み(S3)、この電圧値v。を最大値の変数vaaxと最小値の変数vaaa。に格納する(S4,S5)。な

5

お、これらの変数 v_{aix} と変数 v_{aix} には、予め十分に大きい電圧値と十分に小さい電圧値をそれぞれ格納しておくことにより、 $S3\sim S5$ の処理を省略してもよい。

【0024】S11で0.7秒が経過したと判断されると、高電圧印加回路4による高電圧の印加を停止させる(S12)。このとき、変数vaaaには、0.7秒間に 20 読み込んだ電圧値viの最大値が格納され、変数vaiaには、0.7秒間に読み込んだ電圧値viの最小値が格納されている。そこで、これらの変数vaaaと変数vaiaに格納された最大値と最小値の差から電圧変動vaiaに格納された最大値と最小値の差から電圧変動vaiaに格納された最大値と最小値の差から電圧変動vaiaにを算出する(S13)(電圧変動検出手段7c)。この電圧変動vaiaには、0.7秒間に変化した電圧値viの変動の大きさを示すことになる。そして、この電圧変動vaiaをしきい値電圧の110Vと比較して(S14)、電圧変動vaiaが110V未満であった場合には良品であると判定し(S15)、電圧変動vaiaが11300V以上あった場合には不良品であると判定する(S16)(良否判定手段7d)。

【0025】上記構成の検査方法によれば、セパレータ 2が湿気を帯びていない場合、極板3、3間にセパレー タ2の抜け落ちや極板3の曲がり等がなければ、図4に 示したように、1500Vの高電圧の印加開始から0. 3秒経過後には極板3,3間の電圧が1200V程度の 電圧で安定するので、変数 v... と変数 v... に格納さ れた電圧の最大値と最小値の差である電圧変動 Vaif が 数V以内となり、この電圧変動 Vょ・・ がしきい 値電圧の 40 110Vよりも十分に小さくなって、良否判定手段7d が良品であると判定する。しかし、極板3.3間にセパ レータ2の抜け落ちや極板3の曲がり等が生じている と、図5に示したように、1500Vの高電圧の印加開 始から0.3秒経過後には極板3,3間の電圧が例えば 300V前後の低電圧で不安定に変動するので、変数 v *** と変数 v***。 に格納された電圧の最大値と最小値の 差である電圧変動 vaia がしきい値電圧の110 Vより も大きくなって、良否判定手段7 d が不良品であると判 定することになる。従って、セパレータ2が湿気を帯び 50 ていない場合には、従来と同様に、セパレータ2の抜け落ちや極板3の曲がり等による不良を確実に判定することができる。

【0026】また、セパレータ2が湿気を帯びていた場 合には、極板3、3間にセパレータ2の抜け落ちや極板 3の曲がり等がなければ、図6に示したように、150 0 Vの高電圧の印加開始から0.3秒経過後には、極板 3.3間の電圧が例えば300V程度の低電圧で安定す るので、変数 vaa、と変数 vaa。 に格納された電圧の最 大値と最小値の差である電圧変動 vale が数 V以内とな り、この電圧変動 va. , がしきい値電圧の110 Vより も十分に小さくなって、良否判定手段7 d が良品である と判定することができる。従って、特に密閉型の鉛蓄電 池のように、湿気を帯び易いセパレータ2を用いている ために、高電圧の印加後の極板3、3間の電圧がこの湿 気によって低下するような場合であっても、不良品と誤 判定するようなことがなくなる。なお、セパレータ2が 湿気を帯びていたとしても、極板3,3間にセパレータ 2の抜け落ちや極板3の曲がり等が生じた場合には、極 板3.3間の電圧が低い電圧で不安定に変動するので、 電圧変動 vaif がしきい値電圧の110 Vよりも大きく なって、従来と同様に、良否判定手段7 dが確実に不良 品であると判定することができる。

【0027】以上説明したように、本実施形態の検査方法によれば、極板3、3間に高電圧を印加して過渡的な電圧の変化が収まった後に、一定時間にわたってこの極板3、3間の電圧の変動を検出することにより、セパレータ2の抜け落ちや極板3の曲がり等の不良が発生したかどうかを判定するので、このセパレータ2が湿気を帯びることにより極板3、3間が低電圧となっても、これを不良であると誤判定するようなことがなくなる。

【0028】なお、上記実施形態では、電圧計測回路5で計測した極板3、3間の電圧をマイクロコンピュータ7のプログラムによってディジタル処理する場合について説明したが、ハードウエアで直接ディジタル処理したり、アナログ回路で同様の処理を行うこともできる。

【0029】また、上記実施形態では、電圧変動検出手段7cが極板3.3間の電圧の最大値と最小値との差を電圧の変動の大きさとして検出する場合について説明したが、この電圧の変動の大きさは、一定時間内の電圧の変化の程度を表すものであれば、どのような値であってもよい。例えば本実施形態のようにディジタル処理を行う場合には、サンプリング周期ごとに離散的に計測した電圧値の分散又はこの分散の平方根である標準偏差を電圧の変動の大きさとしてもよいし、アナログ処理を行う場合には、この電圧の交流成分の実効電力を電圧の変動の大きさとしてもよい。

【0030】また、上記実施形態では、この電圧の変動の大きさと比較するしきい値を常に一定値とする場合について説明したが、例えばセパレータ2が湿気を帯びる

,

程度によっては、極板3、3間の電圧自体が大きく低下 するために、不良が生じた場合の変動の大きさも非常に 小さくなることがある。しかも、この極板3、3間の短 絡の程度によっても、極板3、3間の電圧の低下が大き くなるので、これによって電圧の変動が非常に小さくな ることがある。このため、しきい値を一定にすると、不 良品を良品であると誤判定する場合があるので、このし きい値は、オペレータが設定によって変更したり、極板 3, 3間の電圧に応じて自動的に変更させるようにする ことができる。例えば一定時間内の電圧の平均値に定数 10 を乗じて算出した値をしきい値に設定すれば、このしき い値の自動的な変更を行うことができる。さらに、極板 3, 3間が完全に短絡すると、この極板3, 3間の電圧 がほぼOVにまで低下し、電圧の変動もほとんどなくな るので、しきい値を変更しても正しい判定を行うことが できない。そこで、所定時間経過後の極板3,3間の電 圧が所定の低電圧以下である場合には、電圧の変動の大 きさにかかわりなく、これを一律に不良であると判定す るようにしてもよい。

【0031】また、上記実施形態では、密閉型の鉛蓄電 20 池の検査方法について説明したが、セパレータ2の電気 抵抗が変化する場合には、開放型の鉛蓄電池やその他の 種類の電池の場合にも同様に実施可能である。

[0032]

【発明の効果】以上の説明から明らかなように、本発明の電池の検査方法によれば、極板間の電圧の変動が大きい場合に電池が不良であると判定するので、セパレータが湿気を帯びたために、この極板間の電圧が低下した場*

* 合にも、電池不良であると誤判定するようなことがなく なる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施形態を示すものであって、密閉型の鉛蓄電池の短絡判定試験を行う検査回路のブロック図である。

【図2】本発明の一実施形態を示すものであって、マイクロコンピュータの動作を説明するためのフローチャートである。

) 【図3】従来例を示すものであって、密閉型の鉛蓄電池 の短絡判定試験を行う検査回路のブロック図である。

【図4】セパレータが乾燥している場合の良品の鉛蓄電池の極板間の電圧の推移を示す図である。

【図5】セパレータが乾燥している場合の不良品の鉛蓄 電池の極板間の電圧の推移を示す図である。

【図6】セパレータが湿気を帯びている場合の良品の鉛 蓄電池の極板間の電圧の推移を示す図である。


【図3】

【符号の説明】


- 2 セパレータ
- 3 極板
- 4 高電圧印加回路
- 5 電圧計測回路
- 7 マイクロコンピュータ
- 7 a 最大值検出手段
- 7 b 最小値検出手段
- 7 c 電圧変動検出手段
- 7 d 良否判定手段

【図1】


【図2】



【図4】



【図6】



【図5】

